



## D.P.A. 0.02080 APAREJO ALTO ESPESOR 4:1



**El aparejo alto espesor acrílico 4:1 HS de secado rápido en gama de tres colores ( negro, gris y blanco) , es especialmente apropiado para trabajos donde se necesite la aplicación de un aparejo de gran poder de relleno y se aplica sobre soportes totalmente lijados y desengrasados.**



**Adecuado para:**

Sector de Automoción.



**Relación de Mezcla:**

	<u>Volumen</u>
Aparejo	4cc.
Catalizador	1cc.



**Agitar bien antes de usar.**

**Aplicación:**

Aplicar con pistola de gravedad 2 o 3 manos

Paso aconsejado 1.6/1.8 mm.

Sistema: Aerográfica

**Ventajas**

Permite trabajar la aplicación de 60 micras por mano

Seca rápidamente

Se lija con facilidad.



Secado a 20°C	3-4 horas
Secado a 60°C	30 minutos.
Secado por infrarrojos ( onda corta)	8 minutos.
Secado por infrarrojos ( onda media)	10-15 minutos



**Durabilidad:** 2 AÑOS ENVASE CERRADO



**Tiempo de vida mezcla:** 1 hora a 20°C  
**VOC:** Mezcla al uso 2004/42/IIIB (c II) (540) 539 .  
**Viscosidad Aplicación:** 25 a 30 segundos con copa ISO 4 a 20°C  
**Densidad:** 1,46 g/cm<sup>3</sup>.  
**Contenido de sólidos:** 72,0 % en peso.  
**Rendimiento teórico:** 410 m<sup>2</sup>/l a 1 um.  
**Producto inflamable. Mantener fuera del calor y de la luz solar.**



**Cierre siempre el envase después de utilizar.**

**Embalaje:** 4 Kits de aparejo ( 4 l.) + cat. aparejo ( 1 l.) en caja.



**NOTA: UTILIZAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN E HIGIENE, ASÍ COMO DE RECICLADO, ACONSEJADOS POR EL FABRICANTE EN SU FICHA DE SEGURIDAD.**

Para cuestiones escritas y técnicas: [info@diluyentespinturas.com](mailto:info@diluyentespinturas.com). Tf. 96 312 28 31  
Responsable Técnico: 650 465 126 (Omar Martínez y Antonio González)

La eficacia de nuestros sistemas resulta de un largo proceso de laboratorio y de muchos años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad del trabajo ejecutado está de acuerdo con el sistema y satisface los patrones exigidos. Nuestras instrucciones deben ser seguidas con rigurosidad por el técnico profesional. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores fuera de nuestro control. Será el cliente quien debe determinar si los productos son adecuados para la aplicación que se pretende. Si las fichas de Seguridad necesitaran cambios impuestos por Ley o existieran nuevas informaciones, serán sustituidas todas las anteriores. La formulación de este producto está de acuerdo con la Directiva 2004/42/EC.