



D.P.A. 0.02040 BARNIZ MATE 2:1



El barniz 0.02040 Mate es un producto fabricado para el sector de automoción, como acabado totalmente mate, en vehículos deportivos y también de serie. La principal característica es su fácil aplicación con un acabado uniforme sin cuidar en exceso el control de la capa aplicada.



Adecuado para:

Sector de Automoción, motocicletas y demás vehículos con acabado en barniz.



Relación de Mezcla:

100 Partes Barniz Mate 0.02040
50 Partes catalizador 2K0.02040
RELACIÓN VOLUMEN 2:1
Admite 25% Disolvente Acrílico Estándar/ Lento.



Aplicación:

Aplicar con pistola succión o de gravedad.
Paso succión: 1.4-1.6 mm.
Paso gravedad: 1.4 mm.
HVLP: 1.6 mm.

Aplicar una capa media uniforme, dejar 10 minutos y acabar una segunda capa de acabado.
NO SOMBREA.



Tiempo de Secado 20° C, humedad relativa 65%

LIBRE AL POLVO: 20 MIN.
SECO AL AIRE: 1 HORA
SECO MONTAJE: 2 HORAS

Tiempo de secado 60° C, humedad rel.65%

LIBRE AL POLVO: 10MIN.
SECO AL AIRE: 20 MIN.
SECO MONTAJE: 30 MIN.



Durabilidad: 2 AÑOS ENVASE CERRADO



Brillo: Mate total.
Espesor película: seca 50-60 µm.
Rendimiento: 7 m²/lt..
Tiempo de vida mezcla : 20° C -- 2 horas.
VOC: mezcla al uso 2004/42/WE/IIIB (e) (420) < 840 g/l.
Viscosidad : 20°C Copa DIN 4 mm: 20-25 s.
Densidad: 20° C 0.985-1.02 g/cm³.
Peso específico: 0.9968 g/ l.

Producto inflamable. Mantener fuera del calor y de la luz solar.

Cierre siempre el envase después de utilizar.



Embalaje: Envases de 1 L. (6 Ud./caja).



NOTA: UTILIZAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN E HIGIENE, ASÍ COMO DE RECICLADO, ACONSEJADOS POR EL FABRICANTE EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

Para cuestiones escritas y técnicas: info@diluyentespinturas.com. Tf. 96 312 28 31
Responsable Técnico: 650 465 126 (Omar Martínez y Antonio González)

La eficacia de nuestros sistemas resulta de un largo proceso de laboratorio y de muchos años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad del trabajo ejecutado está de acuerdo con el sistema y satisface los patrones exigidos. Nuestras instrucciones deben ser seguidas con rigurosidad por el técnico profesional. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores fuera de nuestro control. Será el cliente quien debe determinar si los productos son adecuados para la aplicación que se pretende. Si las fichas de Seguridad necesitaran cambios impuestos por Ley o existieran nuevas informaciones, serán sustituidas todas las anteriores. La formulación de este producto está de acuerdo con la Directiva 2004/42/EC.