



FICHA TÉCNICA

D.P.A. 0.02060 KIT REPARACIÓN RÁPIDA



El Kit de reparación rápida 1:1 es ideal para todas aquellas reparaciones rápidas de automóviles, en la que se precise de un tiempo extremadamente corto y se desee obtener una rentabilidad óptima tanto en calor de cabina como en coste de mano de obra. Este Kit se caracteriza por su fácil aplicación y su brillante acabado, además de su calidad y resistencia.



Adecuado para:

Sector de Reparación del automóvil.



Relación de Mezcla:

100 Partes : Barniz DPA 0.0.2060
100 Partes : Catalizador DPA 0.0.2060 listo al uso



Aplicación:

Aplicar con una pistola de succión o gravedad.
Sifón de succión 1.6/1.8 mm.
Sifón de gravedad: 1.3/1.4 mm.
Sistema HVLP2.0-2.2

Presión de Aire aconsejado: 2-2,5 bar.

Aplicaciones parciales y piezas de acabado rápido:

Aplicar una primera capa uniforme pulverizada y seguidamente sin esperar, dar una capa de acabado, dejando el barniz liso. Si se trata de piezas planas (capot, tapas de maleta, etc..) aplicaremos dos manos uniformes seguidas, dejando un acabado liso en las dos capas, con un intervalo de dos minutos entre capas.



Tiempo de Secado 20° C, humedad relativa 65%

LIBRE AL POLVO: 15 MIN.
SECO AL AIRE: 30 MIN.
SECO PARA MONTAR : 1 HORA.



Durabilidad: 2 AÑOS ENVASE CERRADO



Alto brillo
Rendimiento: Espesor 50µm: aprox. 6/7 m²/l.
Tiempo de vida: 4 horas.
VOC Pronto al uso 2004/42/WE/IIB (e) (840) < 840
Viscosidad Catalizado: 17/21 s. DIN Cup 4 mm.
Densidad: 0.97 g/cm³.
Peso específico: 970 g/ l.
Producto inflamable. Mantener fuera del calor y de la luz solar.

Cierre siempre el envase después de usar.



Embalaje: Envases de 1 L. (4 Ud./caja). (DE BARNIZ)
Envases de 1 L. (4 Ud./ caja) (DE CATALIZADOR)



Para cuestiones escritas y técnicas: info@diluyentespinturas.com. Tf. 96 312 28 31 Técnico Aplicador y comercial : 650 465 126 (Omar Martínez y Antonio González)

La eficacia de nuestros sistemas resulta de un largo proceso de laboratorio y de muchos años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad del trabajo ejecutado está de acuerdo con el sistema y satisface los patrones exigidos. Nuestras instrucciones deben ser seguidas con rigurosidad por el técnico profesional. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores fuera de nuestro control. Será el cliente quien debe determinar si los productos son adecuados para la aplicación que se pretende. Si las fichas de Seguridad necesitaran cambios impuestos por Ley o existieran nuevas informaciones, serán sustituidas todas las anteriores. La formulación de este producto está de acuerdo con la Directiva 2004/42/EC.